مصنع أنقى
Anqa Factory

أنقى فايبر١٢٠ جم ٤ مم

أغشية بيتومينية عالية الجودة، معدلة بتقنية APP مُدعمة ببوليستر ذي كثافات متنوعة

www.anqa.com.sa @anqa_com_sa @anqa.com.sa

أنقى فايبر١٢٠ جم ٤ مم لفات عازلة للمياه من البيتومين المؤكسد المقوى بطبقة من الفايبر جلاس.

الوصف:

أنقى فايبر١٢٠ جم ٤ مم لفات عازلة للمياه والرطوبة عالية الأداء وتوفر الحماية للمنشآت والمباني ضد العوامل الجوية وذلك الستقرارها التام في درجات الحرارة العالية والمرونة في درجات الحرارة المنخفضة. صنّعت لفات **أنقى فايبر١٢٠ جم ٤ مم** من البيتومين المؤكسد والمضاف إليه مواد كيميائية ومحسنات لرفع جودة المنتج مدعومة بطبقة من الفايبر جلاس بسماكة ٤ مم

الخصائص:

- قوة التصاق عالية وسريعة.
- سهولة التركيب.
- مقاومة عالية للمواد الكيميائية المذابة في التربة والأملاح والكبريتات المذابة في الماء.
- متلائمة مع التغيرات المناخية.
- الأستقرار التام في درجة الحرارة العالية

الاستخدامات:

لفات **أنقى فايبر ٤مم** تناسب كافة الأستخدامات للعزل المائي في الأسطح والخزانات والأنفاق ومواقف السيارات وغير ذلك من الاستخدامات الأخرى.

طريقة التركيب:

يجب أن يكون السطح الخرساني نظيفًا وخاليًا من الغبار والشوائب والزيوت، ثم يدهن السطح ب **أنقى برايمر-٤١٥** بالفرشاة أو الرول، ثم يترك السطح قليلا ليجف، وبعد ذلك يتم فرد لفات أنقى فايبر على السطح ويجب محاذاة اللفتين على بعضهما البعض بمقدار ١٠ سم، ثم تُسخن بدافور الغاز من الاسفل والجوانب ويجب عدم التسخين أكثر من اللازم، كما يجب التأكد من التصاق حافتي اللفة ببعضهما البعض بشكل جيد لضمان عدم تسريب المياه.

معلومات عامة:

- طول اللفة : ١٠ متر
- عرض اللفة: ١ متر
- سماكة اللفة : ٤ ملم

طبقة الدعم (التسليح):

- فايبر جلاس

التعبئة والتخزين:

تنتج لفات أنقى فايبر بمقاس ١ × ١٠ متر، وتتوفر مقاسات خاصة حسب الطلب أيضا. توضع اللفات على طبلية وتغلف، كما يجب تخزين اللفات بشكل عمودي ولا يوضع فوق الطبلية أي شيء.

الصحة والسلامة:

يجب اتخاذ كافة تدابير الصحة والسلامة أثناء التركيب، ويجب توفير طفاية حريق في الموقع، كما يجب أيضا ارتداء أدوات السلامة من قبل الفنيين أثناء التركيب.

إخلاء مسؤولية:

البيانات المقدمة أعلاه بناء على أفضل ما لدينا من خبرات وتجارب سابقة، ومع ذلك، ولأن بيئة التنفيذ خارجة عن سيطرتنا، تقع على عاتق المنفذ مسؤولية الالتزام بالتدابير الوقائية والمواصفات المطلوبة. تحتفظ شركة أنقى بحق التغيير في أي من البيانات المقدمة أعلاه دون إشعار مسبق.

أنقى فايبر١٢٠ جم ٤ مم

أغشية بيتومينية عالية الجودة، معدلة بتقنية APP مُدعمة ببوليستر ذي كثافات متنوعة

المواصفات الفنية للمنتج:

الخصائص	وحدة القياس	النتيجة	نوع الاختبار
المقاس / الحجم	m×m×mm	1×10×4	ASTM 5147/D5147m
التسليح	g/m²	120 g/m²	ASTM 5147/D5147m
الوزن الإجمالي للفة	Kg	40–45	ASTM 5147/D5147m
قوة الشد -اتجاه الآلة	Kn/m	20	ASTM 5147/D5147m
قوة الشد- الاتجاه العرضي للآلة	Kn/m	14	ASTM 5147/D5147m
الاستطالة عند الكسر (اتجاه الآلة)	%	15	ASTM 5147/D5147m
الاستطالة عند الكسر (الاتجاه العرضي للآلة)	%	18	ASTM 5147/D5147m
قوة التمزق-اتجاه الآلة	N	790	ASTM 5147/D5147m
قوة التمزق (الاتجاه العرضي للآلة)	N	631	ASTM 5147/D5147m
امتصاص الماء	%	1.72	ASTM 5147/D5147m
ثبات المركب	°C	121	ASTM 5147/D5147m
ثبات المركب	%	0.84	ASTM 5147/D5147m
الكتلة لكل وحدة مساحة	g/m²	4613	ASTM 5147/D5147m
نقطة التليين	°C	154	ASTM D36
اختراق البيتومين	dmm	11	ASTM D5