



أنقى فكس C1TE غراء بلاط سيراميك

www.anqa.com.sa @anqa_com_sa @anqa.com.sa

الوصف:

أنقى فكس C1TE هو لاصق أسمنتي للملاط مصمم لتطبيقات البلاط والسيراميك ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة، ويوفر زمن عمل طويل.

الاستخدامات:

- للتطبيقات الداخلية والخارجية.
- مناسب للأسطح الرأسية والأفقية.
- مثالي لللق بلاط الأرضيات والجدران ذي الحجم الصغير، والفسيفساء، والمواد المشابهة ذات معدل امتصاص الماء الذي يزيد عن ٣٪.
- يستخدم بشكل شائع في تركيبات البلاط والسيراميك في الحمامات والمناطق الرطبة الأخرى.

المزايا:

- أساسه أسمنتي.
- مناسب للأسطح الأفقية والرأسية.
- للاستخدام الداخلي والخارجي.
- سهل الفرد بالمالج.
- قوة التصاق عالية.
- استهلاك منخفض.

طريقة التطبيق:

أ) تحضير السطح:

تأكد من أن السطح صلب، جاف، مستقر، خالٍ من الغبار ونظيف. قم بإزالة جميع الملوثات مثل الزيت، الشحوم، الصدأ، والبارافين التي قد تضعف الالتصاق. يجب إزالة الجزيئات المتفككة. يجب إصلاح الأسطح التالفة بعمق ٥-٢٠ ملم باستخدام مونة ترميم **أنقى-كريت (Anqa-Crete Repair Mortars)** قبل يومين على الأقل من التطبيق. إذا تجاوزت درجة حرارة السطح ٢٥+ درجة مئوية، قم بتطيب السطح قليلاً قبل التطبيق.

ب) تحضير المنتج:

قم بقياس وصب الكمية المطلوبة من الماء النظيف في وعاء خلط نظيف. أضف **أنقى فكس C1TE** تدريجيًا مع الخلط باستخدام خلاط يدوي بسرعة ٤٠٠-٦٠٠ دورة في الدقيقة لمدة ٣-٥ دقائق حتى يتم الحصول على خليط متجانس وخالي من الكتل. اترك الخليط ليرتاح لمدة ٣-٥ دقائق، ثم أعد الخلط لمدة ٣٠ ثانية قبل الاستخدام.

ج) التطبيق:

طبق طبقة بسمك ١ ملم من **أنقى فيكس C1TE** على السطح باستخدام الجانب المسطح للمالج. ثم استخدم الجانب المسنن لتمشيط المونة في اتجاه واحد، مع تغطية المنطقة التي يمكن تركيب البلاط فيها خلال ٢٠ دقيقة فقط (زمن العمل المفتوح). للبلاط أو السيراميك غير المستوي، طبق طبقة إضافية بسمك ١ ملم تحت كل قطعة للتعويض عن أي تفاوت في السطح. حافظ على فواصل اللحام الموصى بها وفقًا لحجم البلاط أو السيراميك. املاً الفواصل باستخدام حشوات **أنقى-جراوت CT** (Anqa-Grout CT Joint Fillers) بعد حوالي ٢٤ ساعة من التركيب.



أنقى فكس C1TE

غراء بلاط سيراميك

www.anqa.com.sa @anqa_com_sa @anqa.com.sa

التعبئة:

كيس ٢٠ كجم / ٦٠ كيس لكل منصة نقالة.

التخزين:

يُخزن لمدة تصل إلى ١٢ شهرًا في بيئة جافة مع عبوات محكمة الإغلاق. استخدم المخزون الأقدم أولاً.

التغطية:

حوالي ٢,٥-٤,٠ كجم/م² اعتمادًا على حجم ونوع البلاط.

المواصفات الفنية:

الخصائص	طريقة الاختبار	أنقى فكس C1TE
المظهر		مسحوق أبيض أو رمادي
أحجام الحبيبات		٠,١ - ٠,٤ ملم
قوة الالتصاق	EN 1348	مبدئي: $\leq 0,05$ نيوتن/ملم ^٢ بعد الغمر في الماء: $\leq 0,05$ نيوتن/ملم ^٢ مقاومة درجة الحرارة: من -٢٠ درجة مئوية إلى +٨٠ درجة مئوية
مقاومة الانزلاق	EN 1308	$\geq 0,5$ ملم
زمن العمل المفتوح	EN 1346	≤ ٢٠ دقيقة

الاحتياطات:

- لا تضيف الأسمت أو أي مواد أخرى، لأن ذلك يغير من أداء المنتج.
- قد تختلف كمية الماء المطلوبة تبعاً لدرجة الحرارة، طريقة الخلط، وحجم الدفعة.
- لحم المنتج من الرطوبة.
- تجنب الاستخدام في الظروف الجوية القاسية (مثل الصقيع أو موجات الحر الشديدة).
- درجة حرارة التطبيق الموصى بها: من +٥ درجة مئوية إلى +٤٠ درجة مئوية.