



أنقى فكس C2TES1 غراء بلاط سوبرفيكس

www.anqa.com.sa @anqa_com_sa @anqa.com.sa

الوصف:

أنقى فكس C2TES1 هو لاصق أسمنتي مرن عالي الأداء من الفئة s1 للجرانيت، يتميز بمقاومة الانزلاق المنخفضة وزمن العمل المفتوح الطويل.

الاستخدامات:

- للتطبيقات الأفقية والعمودية، في الأماكن الداخلية والخارجية.
- لصق السيراميك، الجرانيت، الرخام، البورسلين، الحجر الطبيعي، الفسيفساء الزجاجية، والطوب المضغوط على الأسطح الأسمنتية المعرضة لتقلبات درجات الحرارة.
- بعد تحضير الأسطح الحساسة للحرارة (مثل ألواح الجبس، الجبس بورد، الخرسانة الخلوية) باستخدام برايمر أنقى بلاستر، يصبح مناسباً للصلق السيراميك، الجرانيت، الرخام، الحجر الطبيعي، والفسيفساء الزجاجية.
- يوصى به للمناطق الرطبة مثل حمامات السباحة، خزانات المياه، الحمامات، أنظمة التدفئة الأرضية، المسابح الحرارية، والمساح المعبأة بالماء شتاءً.
- تشطيبات الجدران والأرضيات في منشآت التخزين البارد.
- مثالي لتطبيقات الواجهات، أعمال التجديد، تركيب البلاط فوق البلاط، ولصق الجرانيت.

المزايا:

- زمن مفتوح طويل.
- سهولة الخلط والتطبيق.
- أداء مقاومة للانزلاق على الأسطح العمودية.
- مقاومة عالية لدورات التجمد والذوبان.
- يقاوم الإجهادات والاهتزازات الحرارية.

طريقة التطبيق:

أ) تحضير السطح:

تأكد من أن السطح سليم، جاف، قادر على التحمل، خالٍ من الغبار ونظيف. قم بإزالة الملوثات مثل الزيت، الشحوم، الصدأ، وبقايا البارافين التي قد تضعف الالتصاق. تخلص من الجزيئات المفككة. قم بإصلاح المناطق المتضررة (بعمق ٥-٢٠ ملم) باستخدام **مونة ترميم أنقى** (Anqa Repair Mortars) قبل يومين على الأقل. إذا تجاوزت درجة حرارة السطح ٢٥+ درجة مئوية، قم بترطيب السطح قليلاً.

على الأسطح القائمة على الجبس:

طبق أنقى بلاستر على المواد عالية الامتصاص مثل ألواح الجبس، الخرسانة الخلوية، اللياسة الجيرية، وألواح الخشب المضغوط. ابدأ باللصق بعد ٥ دقائق من التحضير. للأسطح الخارجية المعرضة للرطوبة، طبق مادة عزل مائي مرنة بالكامل (Fully Flexible Waterproofing Material) في طبقتين مقواتين بالشبكة قبل استخدام **أنقى فكس C2TES1**.

ب) تحضير المنتج:

قم بقياس الكمية المناسبة من الماء التنظيف في وعاء خلط معيار. أضف **أنقى فكس C2TES1** ببطء مع الخلط بسرعة ٤٠٠-٦٠٠ دورة في الدقيقة لمدة ٣-٥ دقائق حتى تتكون خلطة ناعمة وخالية من الكتل. اتركها لترتاح لمدة ٣-٥ دقائق، ثم أعد الخلط لمدة ٣٠ ثانية قبل الاستخدام.



أنقى فكس C2TES1

غراء بلاط سوبرفيكس

www.anqa.com.sa @anqa_com_sa @anqa.com.sa

ج) التطبيق:

طبق طبقة بسمك ١ ملم من أنقى فكس C2TES1 باستخدام الجانب المسطح للمالج. ثم مشط المونة في اتجاه واحد باستخدام الجانب المسنن، مع تغطية منطقة يمكن تركيب البلاط فيها خلال ٣٠ دقيقة فقط (زمن العمل المفتوح). للأسطح غير المستوية، طبق ١ ملم إضافية من المونة تحت كل بلاطة للتعويض عن الاختلافات. عند تركيب البلاط، تأكد من الاتصال الكامل بالضغط عليه في المونة. اترك فواصل اللحام الموصى بها بناءً على حجم البلاط. استخدم حشوات فواصل أنقى جراوت CT (Anqa Grout CT Joint Fillers) لملء الفواصل بعد حوالي ٢٤ ساعة من التركيب.

الاحتياطات:

- لا تضاف الأسمنت أو مواد أخرى.
- قد تختلف كمية الماء حسب درجة الحرارة، طريقة الخلط، وحجم الدفعة.
- احجم محتويات الكيس من الرطوبة.
- غير مناسب لظروف الطقس القاسية (الصقيع أو موجة الحر).
- درجة حرارة التطبيق: من +٥ درجة مئوية إلى +٤٠ درجة مئوية.

التعبئة:

كيس ٢٠ كجم / ٦٠ كيس لكل منصة نقالة

التخزين:

يُخزن لمدة تصل إلى ١٢ شهرًا في بيئة جافة مع عبوات محكمة الإغلاق. استخدم المخزون الأقدم أولاً.

التغطية:

حوالي ٢,٥-٤,٠ كجم/م² اعتمادًا على حجم ونوع البلاط.

المواصفات الفنية:

الخصائص	طريقة الاختبار	أنقى فكس C2TES1
المظهر		مسحوق أبيض أو رمادي
أحجام الحبيبات		٠,١ - ٠,٤ ملم
قوة الالتصاق	EN 1348	مبدئي: < ١,٠ نيوتن/ملم بعد الغمر في الماء: < ١,٠ نيوتن/ملم مقاومة درجة الحرارة: من -٢٠ درجة مئوية إلى +٨٠ درجة مئوية
مقاومة الانزلاق	EN 1308	≥ ٠,٥ ملم
زمن العمل المفتوح	EN 1346	≤ ٢٠ دقيقة